

DS-603-3A

DS-天和树脂系列

天和點石牌 DS-603-3A 为对苯型不饱和聚酯树脂，具有中等粘度和较高的反应活性，机械强度高，韧性好，对稀酸具有较好的防腐蚀效果，主要用于模塑格栅。

| 液体树脂技术指标 | | | |
|----------|---------|---------|--------|
| 项目 | 单位 | 指标 | 测试标准 |
| 外观 | | 粘稠液体 | 目视 |
| 酸值 | mgKOH/g | 21-25 | GB2895 |
| 粘度 25°C | mPa.S | 470~515 | GB7193 |
| 凝胶时间 | min | 5-10 | GB7193 |
| 固体含量 | % | 61-65 | GB7193 |
| 80°C 稳定性 | h | ≥24 | GB7193 |

注：凝胶时间为 25°C 空气浴 50g 树脂中加入 0.5ml 异辛酸钴，0.5mlMEKP 溶液。

| 树脂浇铸体性能指标（仅供参考） | | | |
|-----------------|-------------------|------|-----------|
| 项目 | 单位 | 指标 | 测试标准 |
| 巴柯尔硬度 | Barcol | 40 | GB/T2567 |
| 拉伸强度 | MPa | 64 | GB/T2567 |
| 拉伸弹性模量 | MPa | 2700 | GB/T2567 |
| 断裂延伸率 | % | 3.3 | GB/T2567 |
| 弯曲强度 | MPa | 97 | GB/T2567 |
| 弯曲弹性模量 | MPa | 2900 | GB/T2567 |
| 冲击韧性 | KJ/m ² | 9 | GB/T2567 |
| 热变形温度 | °C | 70 | GB/1634.2 |

注：实验环境温度 23±2°C 相对湿度 50±5%

包装与贮存

天和點石牌 DS-603-3A 的包装为净重 220kg，在 20°C 下储存期为六个月，升高温度会相应缩短储存期，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，本品为易燃品，应远离明火。

注意：此数据按照国家标准（GB）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。