

TH-840

TH-天和浸润剂系列

天和 TH-840 是一种改性水溶性环氧，成品为淡黄色透明液体，能与水任意比例互溶。成膜性能：为粘性不干膜，在苯乙烯中迅速溶解，在浸润剂中起到粘结成膜作用，提高初粘力

用途：无捻粗纱辅助成膜剂、短切毡用辅助成膜剂及纺织细纱浸润剂

成膜剂技术指标

项目	单位	指标	测试标准
外观		乳白色细腻乳液	
固体含量	%	53-57	GB7193
粘度 25℃	mPa.S	1000-5000	GB7193
PH value	%	3-7	GB8325

备注：25℃粘度采用 Brookfield Viscosity, Spindle Number: 4; RPM: 60

包装与贮存

天和 TH-840 的包装为净重 50KG 塑料桶，在 5-35℃下储存期为六个月，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，远离明火。

注意：此数据按照国家标准（GB）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。