

# DS-802N

## DS-天和树脂系列

天和點石牌 DS-802N 为间苯/新戊二醇型 BMC 专用不饱和聚酯树脂，具有光泽度高、机械强度高、电气性、耐水性和耐腐蚀性优异等特点。适用于压制电气部件，建筑设施，工业、民用器材等领域内高性能要求的模压制品。

液体树脂技术指标			
项目	单位	指标	测试标准
外观		淡黄色透明液体	目视
色度 (Pt-Co)		40-60	GB7193
酸值	mgKOH/g	16-20	GB2895
粘度 25°C	mPa.S	2000-2400	GB7193
凝胶时间	min	5-9	GB7193
固体含量	%	65-68	GB7193
80°C 稳定性	h	≥24	GB7193

备注：凝胶时间为 25°C 空气浴 50g 树脂中加入 0.75ml 异辛酸钴溶液和 0.75mlMEKP 溶液。

树脂浇铸体性能指标（仅供参考）			
项目	单位	指标	测试标准
巴柯尔硬度	Barcol	40	GB3854
拉伸强度	MPa	55	GB2567
拉伸模量	MPa	2000	GB2567
断裂延伸率	%	2.5	GB2567
弯曲强度	MPa	100	GB2567
弯曲模量	MPa	3000	GB2567
冲击韧性	KJ/m <sup>2</sup>	8	GB2567
热变形温度	°C	120	GB1634.2

注：1) 浇铸体制样方法：按 GB/T8237-2005 执行；  
2) 浇铸体后处理方法：室温/24 小时+40°C/1 小时+90°C/3 小时；  
3) 实验环境温度 23±2°C，相对湿度 50±5%。

### 包装与贮存

天和點石牌 DS-802N 的包装为净重 220KG 金属桶，在 20°C 下储存期为六个月，升高温度会相应缩短储存期，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，本品为易燃品，应远离明火。

注意：此数据按照国家标准（GB）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并

保留对资料的修改权力。