

DS-728-6

天和树脂系列

天和點石牌 DS-728-6 为邻苯新戊二醇,复合亚克力型不饱和聚酯树脂,具有中等的粘度和较高的反应活性,具有良好的抗冲性能和较高的机械性能,适合制作人造大理石、台面、卫生洁具等。

液体树脂技术指标			
项目	单位	指标	测试标准
外观		粘稠液体	目视
色度 (Pt-Co)		25~35	GB7193.7-92
酸值	mgKOH/g	17~21	GB2895-82
粘度 25℃	mPa.S	600~800	GB7193.1-87
凝胶时间	min	5~8	GB7193.6-87
固体含量	%	67~70	GB7193.3-87
80℃稳定性	h	≥24	GB7193.5-87

备注: 凝胶时间为 25℃空气浴 50g 树脂中加入 0.4ml 异辛酸钴溶液和 0.4mlMEKP 溶液。

树脂浇铸体性能指标			
项目	单位	指标	测试标准
巴柯尔硬度	≥ Barcol	35	GB3854-1983
拉伸强度	≥ MPa	65	GB2568-1995
拉伸模量	≥ MPa	3000	GB2568-1995
断裂延伸率	≥ %	5.0	GB2568-1995
弯曲强度	≥ MPa	95	GB2570-1995
弯曲模量	≥ MPa	3100	GB2570-1995
冲击韧性	≥ KJ/m ²	12.0	GB2571-1995
热变形温度	≥ °C	65	GB1634-1989

注: 实验环境温度 23±2℃ 相对湿度 50±5%

包装与贮存

天和點石牌 DS-728-6 的包装为净重 220KG 金属桶,在 20℃下储存期为六个月,升高温度会相应缩短储存期,储存时应放置在阴凉通风处,避免阳光直射并远离热源,本品为易燃品,应远离明火。

注意: 此数据按照国家标准 (GB) 测定的,由于在加工过程中有诸多因素影响,因此不排除用户自行试验研究的必要,在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用,并保留对资料的修改权力。