

# DS-228N

## DS-天和树脂系列

天和點石牌 DS-228N 为邻苯型不饱和聚酯树脂，具有较高的断裂延伸率和冲击强度。适用于添加其它树脂，可增加柔韧性和冲击强度。

液体树脂技术指标			
项 目	单 位	指 标	测试标准
外 观		透明粘稠液体	
色度 (Pt-Co)		≤50	GB7193
酸值	mgKOH/g	19-24	GB2895
粘度(25℃)	mPa.S	300-600	GB7193
凝胶时间	min	3-8	GB7193
固体含量	%	72-76	GB7193
80℃稳定性	h	≥24	GB7193

注：凝胶时间为 25℃空气浴 50g 树脂中加入 0.5ml 异辛酸钴溶液和 0.5mlMEKP 溶液

### 包装与贮存

天和點石牌 DS-228N 的包装为净重 220KG 金属桶，在 20℃下储存期为六个月，升高温度会相应缩短储存期，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，本品为易燃品，应远离明火。

注意：此数据按照国家标准（GB）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。